
SYNTEKO URETHANE – AVOIDING ERRORS

Languages EN , DE, CZ

EN

To avoid any application errors with Synteko Urethane XD — especially at very high temperatures—we recommend that you pay particular attention to these application instructions:

- **Apply Synteko Urethane XD as early in the morning as possible (because direct sunlight and high temperatures promote bubble formation). Use blinds to protect the floor from direct sunlight. Do not turn on the air conditioning.**
- **Be sure to apply Synteko Urethane XD in sufficient quantity (120–130 g/m²) by rolling it out slowly without applying pressure; it is essential to use the specified amount—never apply it too thinly (this promotes blistering)!**
- **Heat and drafts lead to rapid skin formation and can therefore cause blisters to form**
- **Be sure to perform sufficient intermediate sanding to prevent also the second coat from peeling**

Synteko AB

Olof Wiksväg 9
SE 44465 Jörlanda
SWEDEN

Tel: +46 303 56 330
Fax: +46 303 56 332
info@arboritec.com

Org nr: 556571-3681
VAT: SE 556571368101
www.synteko.com

Danske Bank
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE 8212000000012020148374

DE

um insbesondere bei sehr hohen Temperaturen eventuelle Verarbeitungsfehler beim Synteko Urethane XD , zu vermeiden, schlagen wir vor diese Verarbeitungshinweise ganz besonders zu beachten:

- Synteko Urethane XD möglichst früh am Morgen verarbeiten (weil direkte Sonneneinstrahlung und hohe Wärmegrade fördern die Bläschenbildung). Mit Jalousien den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Klimaanlage nicht einschalten.
- Synteko Urethane XD unbedingt in ausreichender Menge(120-130 g/m²) ohne Druck langsam ausrollen; es ist wichtig, unbedingt die ausgeschriebene Menge zu verwenden, niemals zu dünne Aufträge aufrollen (fördert Bläschenbildung)!
- Wärme und Zugluft führen zu schneller Hautbildung und es können deshalb Bläschen entstehen
- Unbedingt ausreichenden Zwischenschliff durchführen, auch um einer Enthftung des zweiten Anstrichs vorzubeugen

Synteko AB

Olof Wiksväg 9
SE 44465 Jörlanda
SWEDEN

Tel: +46 303 56 330
Fax: +46 303 56 332
info@arboritec.com

Org nr: 556571-3681
VAT: SE 556571368101
www.synteko.com

Danske Bank
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE 8212000000012020148374

CZ

Abyste se vyhnuli možným chybám při aplikaci Synteko Urethane XD, zejména při velmi vysokých teplotách, důrazně doporučujeme věnovat pozornost těmto pokynům k aplikaci:

- **Nanášejte Synteko Urethane XD co nejdříve ráno (protože přímé sluneční záření a vysoké teploty podporují tvorbu puchýřů). Chraňte podlahu před přímým slunečním zářením žaluziemi. Nezapínejte klimatizaci.**
- **Nanášejte Synteko Urethane XD v dostatečném množství (120-130 g/m²) pomalu a bez tlaku; je nezbytné použít předepsané množství a nikdy nenanášet příliš tenkou vrstvu (podporuje tvorbu puchýřů)!**
- **Teplo a průvan vedou k rychlé tvorbě povrchové slupky, která může způsobit tvorbu puchýřů.**
- **Mezi jednotlivými vrstvami vždy proveďte dostatečné broušení, aby se zabránilo odlupování druhé vrstvy.**

Synteko AB

Olof Wiksvälg 9
SE 44465 Jörlanda
SWEDEN

Tel: +46 303 56 330
Fax: +46 303 56 332
info@arboritec.com

Org nr: 556571-3681
VAT: SE 556571368101
www.synteko.com

Danske Bank
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE 8212000000012020148374